INPRECEM FL8

Rasante cementizio di colore grigio per interni ed esterni, a base di leganti idraulici ed aerei, inerti calcarei selezionati a granulometria controllata, resine in polvere ed additivi specifici. Indicato per la rasatura di superfici di intonaco, calcestruzzo, cemento cellulare, in tutte quelle applicazioni ove si voglia ottenere un giusto compromesso fra capacità riempitive e aspetto finale non particolarmente ruvido.

conforme alla normativa europea EN 998-1 Malta di tipo GP

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il fondo su cui applicare **INPRECEM FL8** deve essere pulito e privo di parti friabili, rimuovere quindi ogni traccia di sporco, grassi, disarmanti, oli, polveri inconsistenti o qualsiasi altro fattore che possa comprometterne l'adesione.

PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E POSA:

Utilizzare la quantità di acqua indicata (lt 5/5,5 per sacco) miscelando con trapano elettrico a basso numero di giri o a mano fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
Stirare come un normale rasante e proseguire a più mani fino ad ottenere lo spessore di progetto. E' possibile annegare una rete in fibra di vetro alcali resistente al fine di migliorare le resistenze meccaniche.
Infine finire con frattazzo di spugna o americana a secondo del tipo di finitura da ottenere.
Rifinendo con frattazzo di spugna sul prodotto è possibile ottenere una finitura rustica a grana media dal colore grigio e dall'effetto spugnato. Qualora il rasante debba essere lasciato a vista può essere effettuato un trattamento idrofobizzante con **INPRESILAN**.

CONSUMO:

kg 5/6 al m^2 c.ca.

AVVERTENZE:

Non applicare a temperature <+5°C e >+35°C e sotto l'azione diretta della pioggia.
Proteggere il rasante fresco dalle condizioni limite (<+5°C e >+35°C) e dalla pioggia diretta, usare il prodotto allo stato originario senza aggiunte di altri prodotti che non siano specificati dal produttore.
Non applicare su supporti in gesso se non previa applicazione di Primer N.
Un'eccessiva quantità di acqua riduce le resistenze meccaniche e la velocità di asciugamento.

FORNITURA E CONSERVAZIONE:

Fornito in sacchi di carta da 25 kg.
Conservazione per 6 mesi in luogo asciutto e ventilato ed in confezioni integre.

INPRECEM FL8

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Granulometria:		< 0,8 mm
Massa volumica in mucchio della malta indurita	EN 1015-10	1540 kg/m^3
Resistenza a compressione	EN 1015-11	9,50 N/mm^2 (CSIV)
Resistenza a flessione	EN 1015-11	4,90 N/mm^2
Adesione	EN 1015-12	> 0,80 N/mm^2 FP:B
Assorbimento d'acqua per capillarità	EN 1015-18	< 0,4 kg/m^2·min^{0,5} (W1)
Permeabilità al vapore acqueo	EN 1015-19	μ=17
Conducibilità termica	EN 1745:2002	0,51 W/m*K (t) (Valore tabulato)
Reazione al fuoco	EN 13501	Classe A1
Durabilità		NPD

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65% U.R.).
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.

è un marchio: ANZALONE GESSI srl
Contrada Scarlata S.N.
San Cataldo (CL)
Tel/fax 0934 573232

SINCERT
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification