MALTA PRONTA

INPRECEM

Malta bastarda a base di leganti idraulici ed aerei, inerti calcarei a granulometria selezionata e controllata, fibre di polipropilene ed additivi chimici.
Indicata come malta da muratura in classe M10 per blocchi laterizi porizzati e non, blocchi in cemento, blocchi pieni in tufo ecc.
Indicata come malta generica.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

I blocchi o qualsiasi fondo su cui applicare **Inprecem Malta Pronta** dovranno essere puliti e privi di polvere, grassi o qualsiasi altro fattore che possa compromettere una corretta adesione della malta.

PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E POSA:

Utlizzare l'acqua d'impasto pulita prescritta (lt 4/4,5 circa per sacco) miscelando in betoniera o con trapano elettrico a basso numero di giri fino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi o tramite miscelatore orizzontale.
Utilizzo e posa quale malta da muratura su blocchi porizzati: stendere la malta su due fasce parallele prestando particolare cura alla totale assenza di collegamento fra le due fasce e a non superare 1 cm di spessore.
Utilizzo e posa quale malta da muratura su blocchi tradizionali: procedere con le tecniche normalmente utilizzate con la malta confezionata in cantiere.
Utilizzo e posa quale malta da riempimento, massetto o intonaco: procedere con le tecniche normalmente utilizzate per la malta tradizionale confezionata in cantiere.

CONSUMO:

Kg 16 al mq c.ca.
ql 16 c.ca per 1 mc di malta.

AVVERTENZE:

Non applicare a temperature <+5°C e >+35°C e sotto l'azione diretta della pioggia.
Proteggere la malta fresca dalle condizioni limite (<+5°C e >+35°C) e dalla pioggia diretta.
Usare il prodotto allo stato originario senza aggiunte di altri prodotti previo prescrizione del produttore.
Un'eccessiva quantità di acqua riduce le resistenze meccaniche e la velocità di asciugamento.

FORNITURA E CONSERVAZIONE:

Fornita in sacchi da kg 25 su bancali da n°60 sacchi.
Conservazione: per 3 mesi in luogo asciutto e ventilato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Granulometria:		< 2,5 mm
Massa volumica in mucchio della malta indurita:	1015-10	kg 1600/m^3
Resistenza a compressione:	1015-11	> 10 N/mm^2 (Classe M10)
Assorbimento d'acqua:	1015-18	1,0 $kg/m^2 \cdot min^{0,5}$ (WO)
Permeabilita al vapore:	1745-2005	5/20 (valore tabulato)
Conducibilita termica:	1745-2005	0,67 W/m*K (val. tab.)
Reazione al fuoco:	13501	Classe A1

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22°C U=65%
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.

è un marchio: ANZALONE GESSI srl
Contrada Scarlata S.N.
San Cataldo (CL)
Tel/fax 0934 573232
SINCERT
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification