

INPRECOLOR ACRILSILOSSANICO



Pittura

Pittura murale pronta all'uso per esterni, a base di speciali resine acrilsilossaniche, inerti a granulometria controllata, additivi funzionali e pigmenti resistenti ai raggi U.V. e agli alcali. Il prodotto è stato progettato per garantire un'elevata protezione e decorazione delle facciate esterne grazie alle sue caratteristiche di traspirabilità, elasticità, durabilità ed idrorepellenza. È particolarmente indicata per l'applicazione su tutti i supporti minerali, compresi intonaci termoisolanti (es. Isotermo KP) e sistemi di isolamento termico a cappotto.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Assicurarsi che il supporto sia sufficientemente maturo, asciutto, pulito e privo di parti incoerenti, polvere, sporco o sostanze che possano compromettere l'adesione del prodotto.

- Su rasanti nuovi e sufficientemente maturi e su pitture o rivestimenti esistenti ben aderenti e non sfarinanti non è indispensabile l'applicazione preventiva del primer.
- Su supporti particolarmente assorbenti, porosi o disomogenei, nonché su intonaci e pitture minerali o a base di calce applicare una mano di Inprecolor AcrilSilossanico Primer diluito in rapporto 1:1 con acqua pulita almeno 12 ore prima della successiva pitturazione.

LAVORAZIONE E POSA:

Il prodotto si presenta come una pasta fluida e può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo.

Su rasanti nuovi e pitture o rivestimenti esistenti ben aderenti e non sfarinanti:

1. Applicare una prima mano di pittura diluita con il 40% di acqua pulita, con funzione di fondo/primer pigmentato uniformante;
2. Dopo almeno 12 ore applicare una seconda ed ultima mano di pittura diluita con il 20% di acqua pulita.

Su supporti particolarmente assorbenti, porosi o disomogenei, nonché su intonaci e pitture minerali o a base di calce:

1. Applicare preventivamente una mano di Inprecolor AcrilSilossanico Primer diluito 1:1 con acqua pulita;
2. Dopo almeno 12 ore applicare una prima mano di pittura diluita con il 40% di acqua pulita;
3. Dopo almeno 12 ore applicare una seconda ed ultima mano di pittura diluita con il 20% di acqua pulita.

RESA:

2,8 - 3,5 m² / l circa (a due mani).

AVVERTENZE:

- Non applicare su supporti intrisi d'acqua.
- Non applicare con temperature inferiori a +5° C o superiori a +30° C e/o in presenza di pioggia battente.
- Proteggere il prodotto appena applicato dal gelo, dalle elevate temperature e dalla pioggia fino a completa essiccazione.
- Non aggiungere prodotti diversi da quelli espressamente previsti nelle presenti istruzioni di applicazione.

FORNITURA E CONSERVAZIONE:

Fornito in secchi da 14 litri. Conservazione: 24 mesi nelle confezioni originali integre, conservate in luogo asciutto ed al riparo da fonti di calore, sbalzi termici e luce solare diretta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico: 1,570 Kg./Lt.

Viscosità: pasta tixotropica.

Essiccazione:

- **Asciutto al tatto:** circa 4 ore a 20° C (umidità relativa inferiore al 60%).
- **Asciutto in profondità:** circa 24 ore a 20° C (umidità relativa inferiore al 60%).

Temperatura di applicazione: da + 5° C a + 30° C.

Colore: tinte di cartella.

Permeabilità al vapore acqueo: sd = 0,15 m (UNI 8202/43).

Assorbimento d'acqua: W24 = 0,02 Kg/m h0,5 (DIN 52013).

Adesione: 1 N/mm²

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22 C U=65%)
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.